

Materiálový list

Formtex® / Formtex PSA®	Jednotka	Jmenovitá hodnota
Velikost otvorů	μm*	< 30
Propustnost vzduchu	l/m²/sec	250
Propustnost vody	l/m²/sec	10
Kapacita zadržování vody	l/m²	1
Pevnost v podélném směru	N	200
Pevnost v příčném směru	N	185
Tloušťka při 2 kPa	mm	1.2
Tloušťka při 200 kPa	mm	0,8
Hmotnost	g/m²	250
Materiál	100% polypropylen	

* 1 μm = 1/1000 mm

Hodnoty odpovídají průměrným výsledkům získaným v našich laboratořích a jsou orientační.

Vyhrazujeme si právo provádět změny kdykoli bez upozornění

Přilnavost Formtex PSA se snižuje při teplotách pod 5-10°C

Životní prostředí

Použití Formtex® eliminuje potřebu formovacího oleje a chemických separačních prostředků na bednění. Navíc odpadá potřeba nátěru nebo jakékoli další dodatečné úpravy, protože povrchový beton má velmi vysokou kvalitu.

Formtex® lze likvidovat jako běžný domovní odpad – při spalování při teplotách vyšších než 600° C vzniká pouze CO, CO₂ a voda.

Kontrola kvality

Fibertex Nonwovens A/S je certifikován podle systému zajišťování kvality ISO9001 a během výroby Formtex® se provádějí pravidelné testy zajišťování kvality v souladu s normami zajišťování kvality ISO9001.